

Fiche Technique

Colle Lining Bonding Adhesive BA-2017

Conditionnement	Code produit
1.0 l bidon, 12 bidons par carton	W56358L001

Description

La colle Elevate™ Lining Bonding Adhesive BA-2017 est une colle de contact solvantée utilisée pour coller les membranes pour bassins Elevate PondGard™ EPDM sur des supports en bois, en métal, en maçonnerie et d'autres supports acceptables.

Application

La colle Lining Bonding Adhesive BA-2017 peut être utilisée dans les systèmes Elevate suivants : GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM, GeoSmart™ EPDM et PondEasy™ EPDM.

Précautions préliminaires

La surface recevant la colle Lining Bonding Adhesive BA-2017 doit être propre, lisse, sèche, exempte de matériaux tranchants et étrangers, d'huiles, de graisse et autres contaminants. Si nécessaire, nettoyer la surface à encoller avec une brosse ou un chiffon propre. Enlever toute humidité et tous les contaminants de la surface avant d'appliquer la colle. Ramener la colle à température ambiante (15°C à 25°C) avant usage si le produit a été exposé à des températures inférieures à 10°C pendant une période prolongée. Bien mélanger la colle pour obtenir un produit de couleur uniforme et sans dépôts avant l'emploi et pendant la mise en œuvre.

Mise en œuvre

Appliquer la colle Lining Bonding Adhesive BA-2017 simultanément sur les deux surfaces à encoller de telle sorte que le temps de séchage soit presque équivalent. La colle peut être appliquée à l'aide d'un rouleau résistant aux solvants.

Appliquer la colle Lining Bonding Adhesive BA-2017 de manière régulière, en évitant toute accumulation sur les surfaces à encoller. Appliquer la colle Lining Bonding Adhesive BA-2017 uniformément sur les deux surfaces à encoller. Ne pas appliquer de colle Lining Bonding Adhesive BA-2017 sur les zones de joint des membranes.

Les températures d'application peuvent varier entre 5°C et 35°C. À des températures inférieures à 10°C, la colle risque d'être trop froide et trop chaude à des températures supérieures à 35°C, ce qui raccourcit considérablement le processus de séchage. Laisser sécher complètement (la durée de séchage dépend des conditions atmosphériques) avant de réaliser l'adhérence de la membrane avec le support. Vérifier le séchage de la colle en effectuant le test du doigt. Se référer au guide Elevate pour obtenir des instructions d'installation spécifiques.

Consommation

La consommation dépend de la rugosité et de la porosité du support. Elle peut aller jusqu'à 2,75 m² par litre (2 côtés).

Certaines surfaces inégales et poreuses entraîneront une consommation plus importante, alors que des surfaces plus lisses et/ou moins poreuses permettent de diminuer la consommation de colle.

Des surfaces très poreuses telles que du bois non traité ou des blocs de béton peuvent nécessiter l'application d'une couche supplémentaire de Lining Bonding Adhesive BA-2017 afin d'assurer une bonne adhérence. Il est conseillé d'effectuer un test en collant une petite pièce de membrane sur le support pour en vérifier l'adhérence.

Caractéristiques

Techniques	
• Matériaux de base	Mélange de caoutchoucs synthétiques
• Couleur	Jaune
• Solvants	Naphte, Cyclohexane, Acétate de propyle, Butanone
• Solides	40 ± 3%
• Viscosité	1200-1600 cp
• Poids spécifique	0,81 – 0,85
• Point d'éclair	-19°C

Conditionnement

Entreposer dans son emballage d'origine, entre 15°C et 25°C, dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles ou des flammes. Protéger de la lumière directe du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 35°C. Si nécessaire, placer le produit dans une boîte isotherme pour le maintenir à des températures modérées pendant le transport jusqu'au chantier, avant et pendant l'application. Cela permettra d'obtenir une viscosité, une efficacité et des performances optimales.

Péremption

12 mois peuvent être attendus si stocké dans les conditions mentionnées ci-dessus. Vérifier la date de production sur chaque bidon. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie. La durée de péremption est purement indicative et non une durée d'utilisation effective. La péremption réelle dépend des conditions de stockage et de manipulation du produit. Utiliser sous 48 heures après l'ouverture.

Élimination

S'assurer que le bidon est vide avant de le jeter. Ne pas vider la colle dans les égouts. Éliminer le contenu et/ou le bidon conformément aux réglementations nationales.

Précautions

Veillez consulter la Fiche de Données de Sécurité. Inflammable. Tenir à l'écart de sources potentielles d'inflammation durant le stockage et l'emploi. Ne pas fumer pendant l'utilisation. À utiliser uniquement dans un espace bien ventilé. Garder le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Éviter l'inhalation prolongée et le contact avec la peau et les yeux. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas diluer. Protéger toutes les personnes exposées à la colle.

Remarque:

Ce document vise à mettre en évidence les produits Elevate et leurs caractéristiques sur la base des dernières connaissances et dernières expériences associées à ces derniers, et il est sujet à modifications sans préavis. Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Pour obtenir les informations les plus récentes et complètes sur les produits, veuillez vous référer aux informations techniques publiées sur www.holcimelevate.com. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Holcim. Étant donné que ni Holcim, ni ses représentants n'exercent la fonction d'architecte, Holcim n'émet aucune opinion et décline expressément toute responsabilité quant à la stabilité de toute structure sur laquelle ses produits sont appliqués. Le choix approprié du produit et de sa mise en œuvre sont de la seule responsabilité du client, et non de Holcim. Aucun représentant Holcim n'est autorisé à modifier cette clause.