

Fiche Technique

Bande QuickSeam™ Splice Tape

| Conditionnement | Code produit |
|---|--------------|
| 76 mm x 30.50 m par rouleau, 6 rouleaux par carton | W56RAC1603 |
| 152 mm x 30.50 m par rouleau, 2 rouleaux par carton | W56RAC1626 |

Note: Tous les codes produits ne sont pas disponibles dans toutes les applications. Poignées et tampons applicateurs inclus dans chaque carton (les quantités et le type sont sujets à changement sans notification).

Description

La bande Elevate™ QuickSeam Splice Tape est une bande auto-adhésive de 76 mm (3") ou 152 mm (6") de large utilisée pour réaliser la jonction des lés de membrane RubberGard™ EPDM.

Application

La bande QuickSeam Splice Tape peut être utilisée dans les systèmes Elevate suivants : RubberGard™ EPDM, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM et GeoSmart™ EPDM.

Précautions préliminaires

La surface de la membrane Elevate EPDM doit être nettoyée avec le primaire QuickPrime™ au moyen de l'outil QuickScrubber™. L'usage d'un autre produit n'est pas permis. En cas d'entreposage à une température inférieure à 15 °C, veiller à ramener à température ambiante avant l'utilisation.

Mise en œuvre

La bande de 76 mm est utilisée pour les joints standard, sans latte d'ancrage dans le joint. La bande de 152 mm est utilisée pour les joints du système B.I.S. Se référer au guide technique Elevate pour obtenir des instructions d'installation spécifiques.

Consommation

Suivant la longueur du joint. En cas de superposition, il faut prévoir un recouvrement minimum de 25 mm et une pièce de renfort en QuickSeam FormFlash.

Caractéristiques

| Techniques | |
|---------------------|-------------------------|
| • Matériaux de base | Polymères de caoutchouc |
| • Couleur | Noir |
| • Solvants | Aucun |
| • Solides | 100 % |
| • État | Vulcanisé |
| • Épaisseur | 0,6 mm ± 0,1 mm |

Conditionnement

Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15 °C et 25 °C, dans un espace ventilé. Garder le produit au sec et à l'abri du soleil avant emploi.

Péremption

12 mois peuvent être attendus si stockée dans les conditions mentionnées ci-dessus. Vérifier la date de production sur chaque emballage. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie. La durée de péremption est purement indicative et non une durée d'utilisation effective. La péremption réelle dépend des conditions de stockage et de manipulation du produit.

Précautions

Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Remarque :

Ce document vise à mettre en évidence les produits Elevate et leurs caractéristiques sur la base des dernières connaissances et dernières expériences associées à ces derniers, et il est sujet à modifications sans préavis. Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Pour obtenir les informations les plus récentes et complètes sur les produits, veuillez vous référer aux informations techniques publiées sur www.holcimelevate.com. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Holcim. Étant donné que ni Holcim, ni ses représentants n'exercent la fonction d'architecte, Holcim n'émet aucune opinion et décline expressément toute responsabilité quant à la stabilité de toute structure sur laquelle ses produits sont appliqués. Le choix approprié du produit et de sa mise en œuvre sont de la seule responsabilité du client, et non de Holcim. Aucun représentant Holcim n'est autorisé à modifier cette clause.