

Fiche Technique

QuickSeam™ FormFlash

| Conditionnement | Code produit |
|---|--------------|
| 152 mm x 15.25 m par rouleau, 2 rouleaux par carton | W56RAC0650 |
| 229 mm x 15.25 m par rouleau, 2 rouleaux par carton | W56RAC1650 |
| 305 mm x 15.25 m par rouleau, 1 rouleau par carton | W56RAC1653 |
| 450 mm x 15.25 m par rouleau, 1 rouleau par carton | W56RAC162A |

Note: Tous les codes produits ne sont pas disponibles dans toutes les applications. Poignées et tampons applicateurs inclus dans chaque carton (les quantités et le type sont sujets à changement sans notification).

Description

La bande Elevate™ QuickSeam FormFlash de 152 mm (6"), de 229 mm (9"), de 305 mm (12") ou de 450 mm (18") de large est une bande d'EPDM non vulcanisée laminée sur une bande auto-adhésive de type QuickSeam. Elle est utilisée pour habiller les angles intérieurs et extérieurs, les traversées de toiture, les émergences et autres détails de toiture conformément aux préconisations Elevate.

Application

La bande QuickSeam FormFlash peut être utilisée dans les systèmes Elevate suivants : RubberGard™ EPDM, RubberCover™ EPDM, GeoGard™ EPDM, PondGard™ EPDM, GeoSmart™ EPDM et Gisolene™ EPDM.

Précautions préliminaires

La surface de la membrane Elevate EPDM ou de la surface à encoller doit être nettoyée avec le primaire QuickPrime™ au moyen de l'outil QuickScrubber™. L'usage d'un autre produit n'est pas permis. En cas de stockage à une température inférieure à 15°C, veiller à ramener à température ambiante avant l'utilisation.

Mise en œuvre

Lors de températures inférieures à 15°C, réchauffer avec un pistolet à air chaud afin d'assouplir le QuickSeam FormFlash. Se référer au guide technique Elevate pour obtenir des instructions d'installation spécifiques.

Remarque: le QuickSeam FormFlash est un produit déformable qui vulcanise après sa mise en œuvre. Une utilisation correcte du produit, avec une technique d'installation qui respecte les directives générales de mise en œuvre, permettra de garantir un bon fonctionnement du produit.

Consommation

Suivant la longueur ou les dimensions du détail.

Caractéristiques

| Techniques | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | EPDM Flashing | QuickSeam Tape |
| • Matériaux de base | EPDM | Polymères de caoutchouc |
| • Couleur | Noir | Noir |
| • Solvants | Aucun | Aucun |
| • Solides | 100 % | 100 % |
| • État | Non-vulcanisé | Vulcanisé |
| • Épaisseur | 1,6 mm | 0,6 mm |
| • Largeur | 152 mm - 229 mm - 305 mm - 450 mm | 156 mm - 235 mm - 311 mm - 456 mm |

Conditionnement

Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15°C et 25°C, dans un espace ventilé. Garder le produit au sec et à l'abri du soleil avant emploi.

Péremption

12 mois, si entreposé conformément aux instructions ci-dessus. Vérifier la date de production sur chaque emballage. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie. La durée de péremption est purement indicative et non une durée d'utilisation effective. La péremption réelle dépend des conditions de stockage et de manipulation du produit.

Précautions

Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Remarque :

Ce document vise à mettre en évidence les produits Elevate et leurs caractéristiques sur la base des dernières connaissances et dernières expériences associées à ces derniers, et il est sujet à modifications sans préavis. Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Pour obtenir les informations les plus récentes et complètes sur les produits, veuillez vous référer aux informations techniques publiées sur www.holcimelevate.com. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Holcim. Étant donné que ni Holcim, ni ses représentants n'exercent la fonction d'architecte, Holcim n'émet aucune opinion et décline expressément toute responsabilité quant à la stabilité de toute structure sur laquelle ses produits sont appliqués. Le choix approprié du produit et de sa mise en œuvre sont de la seule responsabilité du client, et non de Holcim. Aucun représentant Holcim n'est autorisé à modifier cette clause.